



WASH PRIMER

двухкомпонентная антикоррозийная грунтовка

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухкомпонентная антикоррозийная грунтовка высшего качества. Обладает отличной адгезией к поверхностям из алюминия, нержавеющей стали, оцинковки, меди, стекла, пластика.

ПОДГОТОВКА

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, грязи и пыли, обработанные наждачной бумагой с соответствующей зернистостью. В компонент **A** добавить компонент **B**, тщательно перемешать. После соединения двух компонентов смесь может быть использована через 5-10 мин, в течение 2-3 часов.

ТОНИРОВКА

Светло-желтая.

ВЫСЫХАНИЕ

45-60 минут, в зависимости от погодных условий.

ВТОРОЙ СЛОЙ

Через 12 часа, в зависимости от погодных условий.

РАСХОД

10-12 м² / л.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Используется без разбавления.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Валиком, кистью, малярным распылителем.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Растворителем T-400 Vitex.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ЛОС)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта Тип Y) **500 g/L(2010)**. Продукт содержит до **490 g/L** ЛОС (готовый к применению).

ПЛОТНОСТЬ

Компонент **A**: 1,55 ± 0,02

Компонент **B**: 0,86 ± 0,05

СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ (% ОТ ВЕСА)

1(EN 1028.



